



S U P R A

Supra Zirkonya Blok Sinterizasyon Programı

1-5 Üye Arası İçin				
Sıra	Başlangıç Derecesi °C	Bitiş Derecesi °C	Süre	Isı Artışı
1	0	300	30	10
2	300	1000	40	17,5
3	1000	1480	120	4
4	1480	1480	120	Bekleme süresi
5	1480	800	60	11,3
6	800	-121	Doğal soğuma	

6-9 Üye Arası İçin				
Sıra	Başlangıç Derecesi °C	Bitiş Derecesi °C	Süre	Isı Artışı
1	0	300	30	10
2	300	1000	60	11,6
3	1000	1480	150	3,2
4	1480	1480	120	Bekleme süresi
5	1480	800	90	7,5
6	800	-121	Doğal soğuma	

10 Üye ve Üzeri İçin				
Sıra	Başlangıç Derecesi °C	Bitiş Derecesi °C	Süre	Isı Artışı
1	0	300	30	10
2	300	1000	90	7,7
3	1000	1480	180	2,6
4	1480	1480	180	Bekleme süresi
5	1480	800	90	7,5
6	800	-121	Doğal soğuma	